

Fecha de Alta

11-05-2021

Versión

1 - 13/05/2021



FAMILIA PAREDES Y TECHOS

LÍNEA MATE

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura plástica acrílica para la decoración y protección de paredes y techos. Especialmente indicada para uso profesional.

USOS

Interior

Cemento

Hormigón

Mortero de cemento

Ladrillo

Tabiquería seca: PYL, cartón-fibra...

PROPIEDADES

- Adherencia
- Cubrición
- Nivel de brillo: mate (según norma UNE-EN 13300, a 85° la reflectancia <10)
- Transpirable al vapor de agua
- Con conservante antimoho
- Lavabilidad: Clase 4 (según Norma UNE-EN 13300)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	REHABIT P10 BLANCO
Peso específico	1,56± 0,05 kg/l
Viscosidad	111 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	39± 1
Sólidos en peso	62± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):4,18 g/l
Rendimiento aprox. por mano	9-11 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%):-Al tacto: 1h. -Lavado: 25-30 días
Repintado	(20°C HR: 60%): 3-4 h
Colores	Blanco

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Morteros de cemento y hormigón:

1. Esperar hasta total fraguado(mín 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznales con emulsión fijadora.
7. Masillar los defectos del soporte

Yeso, ladriseso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto

Fecha de Alta

11-05-2021

Versión

1 - 13/05/2021

5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro
6. Fijar los soportes deleznable con emulsión fijadora.
7. Masillar los defectos del soporte

Tabiquería PYL:

1. Hacer un lijado general de las juntas y zonas de fijación masilladas.
2. Posteriormente realizar una limpieza para asegurar que el sustrato es exento de polvo, grasas y otros contaminantes.
3. Para aplicación sobre placas de color con tendencia a generar manchas, aplicar sellador antimanchas.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Sobre paredes con moho, tratar previamente con aditivo antimoho.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- No lavar hasta pasados 24 días.
- En exterior nunca aplicar con riesgo de lluvia inminente y evitar los días excesivamente húmedos.
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.
- Para proyección con equipo Airless, utilizar boquillas de paso de 15 a 23 pulgadas, presión ≈ 150 bar.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	5-20%
Rodillo	5-20%
Pistola aerográfica	5-20%

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra vieja pintada interior en buen estado			
MAX			
STD	Rehabit P10		Rehabit P10
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Rehabit P10	Rehabit P10	Rehabit P10
STD	Rehabit P10		Rehabit P10
Antiguas Pinturas en Mal Estado			
MAX	Eliminar + Fijador	Rehabit P10	Rehabit P10
STD	Eliminar + Rehabit P10 diluido		Rehabit P10
Obra			
MAX	Fijador	Rehabit P10	Rehabit P10
STD	Rehabit P10		Rehabit P10

Fecha de Alta

11-05-2021

Versión

1 - 13/05/2021

Tabiquería PYL**MAX** Rehabit P10 Diluido

Rehabit P10

Rehabit P10

STD Rehabit P10 Diluido

Rehabit P10

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 15 L