

Fecha de Alta

17-05-2021

Versión

1 - 17/05/2021


FAMILIA ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.

LÍNEA IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento para la impermeabilización y protección de superficies horizontales y verticales: terrazas, fachadas, y medianeras.

Especialmente indicada para uso profesional.

USOS

- Exterior/Interior
- Morteros de cemento
- Tela asfáltica
- Ladrillo
- Espuma de Poliuretano
- Antiguas pinturas en buen estado

PROPIEDADES

- Elasticidad
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Transitable de uso limitado
- Durabilidad estimada: 5 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	REHABIT I45 BLANCO
Acabado	Semimate
Peso específico	1,29± 0,05 kg/l
Viscosidad	200 +/- 25 PO
Sólidos en volumen	46± 1
Sólidos en peso	60± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):0,24 g/l
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	4 - 6 horas
Repintado	24 horas
Colores	Blanco, rojo, gris

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
2. Limpiar el soporte de productos extraños, residuos o productos mal adheridos.
3. Eliminar posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas. en superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Masillar con una masillafibro elástica si procede.
4. El soporte, antes de proceder a su preparación, deberá de estar totalmente seco, el valor de humedad con higrómetro será inferior al 20%.
5. Aplicar un fijador sobre toda la superficie de mortero de cemento para que lo selle y no entre en contacto con el producto.
6. Fondear con una imprimación para impermeabilizantes.
7. aplicar el producto y malla de fibra de vidrio cuadrículada.

Rasilla catalana o ladrillo poroso mate:

1. Idem que soporte morteros de cemento, sin necesidad de aplicar el fijador.
2. Tratar en cualquier caso con fungicida los soportes con moho.

Fecha de Alta

17-05-2021

Versión

1 - 17/05/2021

Espuma de poliuretano y tela asfáltica:

1. Verificar la adherencia y proceder como si de rasilla o ladrillo poroso se tratara.
2. Tratar en cualquier caso con fungicida los soportes con moho.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Sobre paredes con moho tratar previamente con fungicida adecuado.
6. consumo aconsejado en superficies ya impermeabilizadas:
 - 1ª capa 0.35 l/m2.
 - 2ª capa 0.35 l/m2.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

- Sanear la superficie eliminando todo tipo de suciedad, musgo, moho, etc. y lavar con agua limpia no contaminada.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir ligeramente el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar en varias capas hasta aplicar la cantidad aconsejada.
- Es muy importante que la temperatura de aplicación y la del soporte ser superior a 5°C e inferior a 35°C.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0 - 5%
Rodillo	0 - 5%
Pistola	0 - 5%

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra vieja pintada exterior buen estado			
MAX	Imprimación para impermeabilizantes	Rehabit I45 diluido + Malla	Rehabit I45
STD	Rehabit I45 diluido		Rehabit I45
Obra vieja pintada exterior mal estado			
MAX	Eliminar + Fijador + Imprimación para impermeabilizantes	Rehabit I45 diluido + Malla	Rehabit I45
STD	Rehabit I45 diluido		Rehabit I45
Soporte enmohecido			
MAX	Limpiador mohos + idem soportes nuevos	Idem soportes nuevos	Idem soportes nuevos
STD			
Obra nueva			
MAX	Fijador + Imprimación para impermeabilizantes	Rehabit I45 diluido + malla	Rehabit I45
STD	Rehabit I45 diluido		Rehabit I45

SEGURIDAD

Fecha de Alta

17-05-2021

Versión

1 - 17/05/2021

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 15 L