

Fecha de Alta

11-05-2021

Versión

1 - 13/05/2021

**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS**LÍNEA** ANTIMANCHAS**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura aislante antimanchas para la renovación de paredes y techos.

**USOS**

Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Manchados de humo, nicotina, aceite

**PROPIEDADES**

- Antimanchas
- Poder de penetración
- Regula la absorción
- Inodoro una vez seco.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	REHABIT DAM95 BLANCO
Acabado	Mate
Peso específico	1,49± 0,05 kg/l
Viscosidad	180 +/- 30 PO
Sólidos en volumen	43± 1
Sólidos en peso	71± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 469,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	3-6 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 2-4 horas
Repintado	(20°C HR: 60%): mín 24 horas
Colores	Blanco

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soportes Nuevos**

Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Esperar hasta que estén bien secos (max. 20% de humedad).
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Eliminar posibles eflorescencias y neutralizar las superficies alcalinas.
- Aplicar sobre soportes sin polvo y secos.
- Masillar con Masilla adecuada los posibles defectos del soporte.
- Pese a su buena adherencia, en casos excepcionales es aconsejable imprimir con Fijador.

**Restauración y mantenimiento**

- Eliminar pintura vieja mal adherida.
- Aplicar directamente sobre soportes manchados con humos, nicotina, grasas o aceites.
- En casos extremos se aconseja un lavado previo con agua caliente y detergentes.
- Dejar pintar y proceder al pintado.

Fecha de Alta

11-05-2021

Versión

1 - 13/05/2021

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
- Rehabit DAM-95 se aplica con excelentes resultados en una sola mano, pese a ello en casos excepcionales es aconsejado duplicar el número de capas.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades superiores al 80%.

### Disolvente para dilución y limpieza

Aguarrás

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0-25%
Rodillo	0-25%
Pistola aerográfica	0-25%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Obra vieja pintada interior en buen estado</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Rehabit DAM-95		Rehabit DAM-95
<b>Obra vieja pintada interior en mal estado</b>			
<b>MAX</b>		Rehabit DAM-95	
<b>STD</b>	Fijador		Rehabit DAM-95
<b>Obra nueva</b>			
<b>MAX</b>	Fijador	Rehabit DAM-95	
<b>STD</b>	Rehabit DAM-95		Rehabit DAM-95
<b>Pinturas con manchas</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Rehabit DAM-95		Rehabit DAM-95

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

793105

# REHABIT DAM95

**Rehabit**  
MONTÓ

Fecha de Alta

11-05-2021

Versión

1 - 13/05/2021

## FORMATOS

4 L, 15 L